

Perfection (Professional)

Sonkatlar

Yüksek Performans Poliüretan Parlak Son kat



ÜRÜN TANIMI

Perfection (Professional) 2 en iyi performans, yüksek parlaklık sağlayan borda son kat boyasıdır. Mükemmel kimyasal ve aşınma dayanımı, çok uzun süre rengini kaybetmeyen ultra yüksek parlak sonkat. Kullanıcıların ister fırça, rulo isterse spreyle yüksek kalitede iş çıkarmasına olanak veren formüle sahiptir. Mümkün olan en uzun ömrü sağlamak için UV filtreleri poliüretanın kimyasal sertleştiricileri ile birleştirilmiştir.

* En sert, aşınmaya karşı dayanıklı son kat, eskime oranı yüksek alanlarda (örnek: güverte) kullanmak için mükemmel bir seçimdir

* Kimyasal olarak dizele, petrole, benzine, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YHA183-Platinum, YHA184-Med. White, YHA194-Oyster Beyazı, YHA198-Matterhorn Beyaz, YHA216-Royal Mavi, YHB000-Kar Beyaz, YHB663-Jade Mist Yeşili, YHE294-Chilli Red, YHF991-Mauritius Mavisı, YHS070-Krem, YHS299-Rochelle Kırmızı, YHY999-Jet Siyah, YHS086-Koyu krem, YHS187-Polar White, YHS248-Arctic White, YHS253-Pearl White, YHS936-Lauderdale Blue
Finiş	Çok Parlak
Özgül Ağırlık	1.167
Katı Madde Oranı	49%
Karışım oranı	Karışım oranı 2:1 (hacimce).
Dönüştürücü/Kürleme Sıvısı	YGB001
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	486 g/lit
Birim Ebatları	750 ml , 2.5 Lt (sadece bazı renkler)

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Sandable	24 saat	24 saat	16 saat	12 saat
Ambalaj açıldıkten uygulanabilme süresi-Pot süresi	4 saat	3 saat	2 saat	1 saat

Not: Kap ömrü Çalışma Kap Ömrü'nü ifade eder.

Üzerine atılabilecek ürünler	Kat atma							
	Yüzey Sıcaklığı							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Perfection (Professional)	-	4 gün	-	3 gün	-	2 gün	-	1 gün

Not: Sprey uygulamada, dokunma kuruluğunda kat üstü kat atılabilir.

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Önceden boyanmış yüzeyler Uygun Durumda Super Cleaner ile yıkayıp temizleyin. Tatlı su ile durulayın ve kurumaya bırakın. 280-320 dereceli zımpara kağıdıyla zımparalayın. Kötü Durumda Tüm eski kaplamaları ve astarları çıkarın. ASTARLAMA Yüzey hazırlığı veri etiketinde ayrıca anlatılmıştır. Çıplak TAHTA Interprime 820 ile astarlayın. ÇELİK/ALUMİNYUM Interprime 820 ile astarlayın. GRP Super Cleaner ile yıkayıp temizleyin. Tatlı su ile durulayın ve kurumaya bırakın. 180-220 zımpara ile aşındırın. YAŞLI/BOZULMUŞ JELKOTLAR Potansiyel olarak gözenekli doğasına bağlı olarak yaşlı/bozulmuş jelkotların boyadan sonraki solvent/nem geçirgenliği riski yeni jelkotunkinden daha fazladır. Sonuç olarak bu geçirgenlik boya filminde kabarcıklanmaya neden olabilir. Boya filmindeki bu kabarcıklanma riskini azaltmak için, jelkotu tamamen kaplamak adına 3 kat Interprotect tavsiye edilir. Interprotect üzerine, sonkat uygulaması öncesinde Polyurethane Basecoat atılmalıdır.
----------	---

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3439 Issue Date:04.11.2010



Perfection (Professional)

Sonkatlar

Yüksek Performans Poliüretan Parlak Son kat



Yöntem

TÜM YÜZEYLER Sonkat uygulama öncesi Interprime 880 veya Perfection Undercoat kullanın. Polyurethane Basecoat veya Interprime 880 'i 400 no ile kuru ya da sulu zımparalayın. Yüzeyin iyice temiz olduğundan emin olun. Mumlu bez ve Wipe Down Solvent kullanımı istenen temizlik seviyesine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Temizlik prosesi esnasında, temizleme solventi veya suyun yüzeyde kendi kendine kurumama müade edilmemelidir. Kalıntılar kuru kağıt temizleyiciler ile ortadan kaldırılmalıdır. Yüzeydeki herhangi kalan zımpara kalıntısı sonkata zarar verecektir.

Tavsiyeler

En iyi sonuçlar için, ilk katı kapatma ve akışkanlık için yeterince kalın uygulanmalıdır. Fakat tam opaklığı başarmak için değil. Kuru bir tack-coat uygulamayın. İlk katı dokunma kuruluğuna kadar bekleyin. Tam kat uygulayın. Bu kat dokunma kuruluğuna geldiğinde, tam kapatmayı başarmak için zengin 1 veya 2 kat (boya rengine göre değişir) atın. Daha fazla boya uygulaması gerekirse, devam etmeden önce en az 24 saat bekleyin.

Karıştırma Herbirini ayrı ayrı karıştırın. Perfection (Professional) baz ve serleştiricisini belirtilen oranlarda karıştırın. Baz'a sertleştirici ekleyin, karıştırıp 20 dakika baloncuklar kaybolana kadar bırakın.

İnceltici YTA910, YTA920

İnceltme Baz ve serleştiriciyi karıştırın ve istenirse inceltin. Tinerlerin seçimi ortam sıcaklığına, sprey tabancasına şekline, uygulama teknikleri ve boya viskozitesine bağlı olacaktır. Genel kılavuz olarak: 10-20°C - YTA910; 18-35°C - YTA920. İnceltme konusunda yardım için, Profesyonel Uygulama Kitapçığı'na bakın.

Temizleme YTA910, YTA920

Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Kuru ve havalandırması iyi olan ortamlarda kullanın. Yüksek nemli, %80 nem oranı üstündeki ortamlardan kaçının.

Konvansiyonel Sprey Geleneksel sprey uygulamaları için viskoziteyi DIN4 veya eşdeğer kapta 14 saniyeye düşürün. Basınç: 3-4 bar. Uç Boyutu: 1.0-1.4 mm.

Diğer Eğer güverte boyası olarak kullanılıyorsa, kaymayan katkı maddesi içine karıştırın. Tam sertlik 7-10 gün içinde 15° C/59°F'de elde edilecektir. Eğer gerekirse, Perfection Matting Katkı Maddesi (YZM914) Perfection (Professional) ile kullanımı için mevcuttur. Kullanım esnasındaki det Perfection Matting Katkı Maddesi bilgi kağıdına bakınız.

Bazı önemli noktalar

Ürün ısısı en az 10°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 10°C en fazla 40°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 10°C, en çok 40°C olmalıdır. Sert rüzgarda uygulama yapmayın. Doğrudan güneş ışığında boyamaktan kaçınınız. Nem şartlarından kaçının. Konvansiyonel boyalar ve esnek yapılar üzerinde kullanmayınız. Sertleştirici ile istenen oranda iyice karışana kadar kullanmayın. Tamamen su içinde kalacak yüzeyler için uygun değildir. Çiğ yağması, gece içinde parlaklık kaybına sebep olabileceği için gece içingeç saatlerde uygulamaktan kaçının. İyi havalandırılmış bir ortamda kurumaya bırakın. Kırmızı Perfection (Professional) kullanılacaksa, renk değişimi ve parlaklık kaybını önlemek için tam opaklık başarıldıktan sonra tam bir kat glazecoat uygulanmalıdır.

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

Sadece zımparalanmış poliüretan sonkatlar üzerine, Perfection Undercoat veya Interprime 880 üzerine uygulayın. Perfection (Professional) sonkatının uygulaması öncesinde tüm zımparalama kalıntılarının yüzeyden yokedildiğinden emin olun.

Kat Sayısı

Yarım kat + min iki tam kat

Kaplama

(Teorik olarak) - 13.3 m²/lt
(Pratik olarak) - 12.00 m²/lt

Tavsiye edilen DFT

37 mikron kuru

Tavsiye edilen WFT

75 mikron ıslak

Uygulama Yöntemleri

Konvansiyonel Sprey

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Havaya ve yüksek ısıya maruz kalma engellenmelidir. Bu ürünün tam raf ömrü için mahfaza sıkıca kapatılmalı ve ısı 5° C/40°F ve 35°C/95°F arası olmalıdır. Direkt güneş ışığından koruyunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL: Solunum yoluna zararlı olabilecek isosiyanat içerir. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalen kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® , International® , ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Perfection (Professional)

Sonkatlar

Yüksek Performans Poliüretan Parlak Son kat



Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® , International® , ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3439 Issue Date:04.11.2010