

ÜRÜN TANIMI

Perfection 2 en iyi performans, yüksek parlaklık sağlayan borda son kat boyasıdır. En uzun ömrü, son kattaki süper renk tutuşu ve en yüksek parlaklığı sağlaması ile birlikte mükemmel kimyasal ve aşınma direnci sağlar. Amatör kullanıcıların profesyonel kalitede sonuçlara kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamak için yapılmıştır. Mümkün olan en uzun ömrü sağlamak için UV filtreleri poliüretanın kimyasal sertleştiricileri ile birleştirilmiştir.

* En sert, aşınmaya karşı dayanıklı son kat, eskime oranı yüksek alanlarda (örnek: güverte) kullanmak için mükemmel bir seçimdir

* Kimyasal olarak dizele, petrole, benzine, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YHA183-Platinum, YHA184-Med. White, YHA194-Oyster Beyazı, YHA198-Matterhorn Beyaz, YHA216-Royal Mavi, YHB000-Kar Beyaz, YHB663-Jade Mist Yeşili, YHE294-Chilli Red, YHF991-Mauritius Mavisı, YHS070-Krem, YHS299-Rochelle Kırmızı, YHS936-Lauderdale Blue, YHY999-Jet Siyah
Finiş	Çok Parlak
Özgül Ağırlık	1.167
Katı Madde Oranı	49%
Karışım oranı	2/1 hacimce
Dönüştürücü/Kürleme Sıvısı	YGB001
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	486 g/lt
Birim Ebatları	750 ml 2.5 Lt (sadece bazı renkler)

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)	11 saat	7 saat	4 saat	3 saat
Ambalaj açırken uygulanabilme süresi-Pot süresi	5 saat	3 saat	2 saat	1 saat

	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	28 saat	4 gün	14 saat	3 gün	6 saat	2 gün	4 saat	1 gün

UYGULAMA VE KULLANIM**Hazırlık****Önceden boyanmış yüzeyler**

Uygun Durumda Super Cleaner ile yıkayıp temizleyin. Tatlı su ile durulayın ve kurumaya bırakın. 280-320 dereceli zımpara kağıdıyla zımparalayın.

Kötü Durumda Tüm eski kaplamaları ve astarları çıkarın.

ASTARLAMA Çıplak yüzeyler için yapılması gereken tüm hazırlıklar veri sayfasında anlatılmıştır.

Çıplak TAHTA Interprotect ile astarlayın.

ÇELİK Interprotect ile astarlayın.

ALÜMİNYUM Interprotect ile astarlayın.

GRP Super Cleaner ile yıkayıp temizleyin. Tatlı su ile durulayın ve kurumaya bırakın. 180 -220 no kağıtla zımparalayın.

Astar çekmeye gerek yoktur.

YAŞLI/BOZULMUŞ JELKOTLAR Potansiyel olarak gözenekli doğasına bağlı olarak yaşlı/bozulmuş jelkotlar in boyadan sonraki solvent/nem geçirgenliği riski yeni jelkotunkinden daha fazladır. Sonuç olarak bu geçirgenlik boya filminde kabarcıklanmaya neden olabilir. Boya filmindeki bu kabarcıklanma riskini azaltmak için, jelkotu tamamen kaplamak adına 3 kat Interprotect tavsiye edilir. Interprotect üzerine, sonkat uygulaması öncesinde Perfection Undercoat atılmalıdır.

TÜM YÜZEYLER Perfection Undercoat (Arakat)'ı kullanın.

Yöntem

Arakatı pürüzsüz 320-400 dereceli ıslak veya kuru zımpara yapın. Tozu pürüzsüz bir bezel kaldırın. 2-3 kat uygulayın.



Tavsiyeler

Karıştırma Herbirini ayrı ayrı karıştırın. Baz'a sertleştirici ekleyin, karıştırıp 20 dakika baloncuklar kaybolana kadar bırakın.

İnceltici International Retarder Thinner #9.

Temizleme International Retarder Thinner #9.

Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Kuru ve havalandırması iyi olan ortamlarda kullanın. Yüksek nemli, %80 nem oranı üstündeki ortamlardan kaçının.

Diğer En iyi 15°C'de uygulanır. Açık renkler için, rengin derinliğini ve donukluğu arttırmak için arakatın son katını 50:50 astar ile karıştırın. Her iki ürün de sırası ile sertleştiriciler ile karıştırılmalıdır. Silindir ile uygulanırken en iyi sonucu alabilmek için, fırça ile bitirin. Eğer güverte boyası olarak kullanılıyorsa, kaymayan katkı maddesi içine karıştırın. Tam sertlik 7-10 gün içinde 15°C/59°F'de elde edilecektir. Eğer gerekirse, Perfection Matting Katkı Maddesi (YZM914) Perfection ile kullanımı için mevcuttur. Kullanım esnasındaki det Perfection Matting Katkı Maddesi bilgi kağıdına bakınız.

Bazı önemli noktalar

Sertleştirici ile istenen oranda iyice karışana kadar kullanmayın. Doğrudan güneş ışığında boyamaktan kaçınınız. Çiğ yağması, gece içinde parlaklık kaybına sebep olabileceği için gece içingeç saatlerde uygulamaktan kaçınınız. İyi havalandırılmış bir ortamda kurumaya bırakın. Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 5°C en fazla 30°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C, en çok 30°C olmalıdır.

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

Perfection'ı esnek yüzeylerde kullanmayınız. Kıvrımlı ve esnek gövdeler üzerinde çatlama yapabilir. Perfection kesinlikle tek komponentli ürünler ile boyanmış yüzeylerde kullanılmamalıdır. Tamamen su içinde kalacak yüzeyler için uygun değildir.

Kat Sayısı

2-3 kat

Kaplama

(Teorik olarak) - 13.3 m²/lt

(Pratik olarak) - 12.0 m²/lt

Tavsiye edilen DFT

37 mikron kuru

Tavsiye edilen WFT

75 mikron ıslak

Uygulama Yöntemleri

Fırça, Rulo, SPREY UYGULAMAYIN

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Havaya ve yüksek ısıya maruz kalma engellenmelidir. Bu ürünün tam raf ömrü için mahfaza sıkıca kapatılmalı ve ısı 5°C/40°F ve 35°C/95°F arası olmalıdır. Direkt güneş ışığından koruyunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL: Solunum yoluna zararlı olabilecek isosiyanat içerir. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.