

Polyurethane Basecoat

Astar

Sonkat astarı

ÜRÜN TANIMI

Polyurethane Basecoat fırça veya konvansiyonel sprey ile kullanılmaya uygun olarak formüle edilmiştir.

* Mükemmel kapatma için yüksek opaklık

* Sert ve dayanıklı

* Pürüzsüz cila için kolay zımparalama

* Kolay profil kontrolü için yarı parlak cila

İyileştirme sürelerini azaltmak için hızlandırıcı eklenebilir ve son cilanın renginin derinliğini arttırmak için Interspray kullanarak renkler daha da açılabilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YRA800-Beyaz, YRA802-Mavi
Finiş	Yarı parlak Mat
Özgül Ağırlık	1.39
Katı Madde Oranı	50%
Karışım oranı	Hacim bakımından olarak 3:1
Dönüştürücü/Kürleme Sıvısı	YRA805
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	488 g/lit
Birim Ebatları	2.5 Lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)	11 saat	7 saat	3 saat	2 saat
Sandable	48 saat	30 saat	16 saat	8 saat
Ambalaj açıldığında uygulanabilme süresi-Pot süresi	5 saat	3 saat	2 saat	1 saat

Üzerine atılabilecek ürünler	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interspray 900	32 saat	4 gün	16 saat	3 gün	10 saat	2 gün	8 saat	1 gün
Perfection	32 saat	4 gün	16 saat	3 gün	10 saat	2 gün	8 saat	1 gün
Perfection (Professional)	32 saat	4 gün	16 saat	3 gün	10 saat	2 gün	8 saat	1 gün
Polyurethane Basecoat	32 saat	4 gün	16 saat	3 gün	10 saat	2 gün	8 saat	1 gün
Toplac	48 saat	ext	30 saat	ext	16 saat	ext	8 saat	ext

Not: Toplac sadece zımparalanan Polyurethane Basecoat ile kullanılmalıdır.

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık

Önceden boyanmış yüzeyler

Uygun Durumda Super Cleaner ile yıkayıp temizleyin. Tatlı su ile durulayın ve kurumaya bırakın. 280-320 no kağıt ile zımparalayın.

Kötü Durumda Tüm eski kaplamaları ve astarları çıkarın.

GELKOT/KOMPOZİT Yüzeyin yağını solventin içine batırılmış bir bezle iyice temizleyin ve bezi bulaşmaması için sık sık değiştirin. 280-320 cins kağıt ile zımparalayın.

EPOKSİ ASTARI 60-120 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalayın. Interprime 820 ile astarlayın.

EPOKSİ ASTARLAR Temiz su ile durulayıp kurumaya bırakın ve 180-280'lik kağıtlar ile zımparalayın. Tüm kumlama/zımpara kalıntılarını temiz hava püskürttürek ardından bir fırça ve ya süpürge yardımıyla temizleyin. (En iyi sonucu elde etmek için vakumla temizleyin.)

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3412 Issue Date:23.07.2010



Polyurethane Basecoat

Astar

Sonkat astarı



Tavsiyeler

Karıştırma Kullanılan ürünleri uygun şekilde karıştırın. Polyurethane Basecoat baz ve serleştiricisini belirtilen oranlarda karıştırın.

İnceltici YTA910, YTA920, YTA930

Temizleme YTA925 Ekipman temizliği için GTA853 kullanılabilir.

Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Polyurethane Basecoat sadece kontrol edilebilen atmosferlerde kullanılmalıdır.

Konvansiyonel Sprey YTA910 veya YTA920 kullanarak DIN #4 yapışkan kutusunda 14-18 saniye süresince inceltin. Emme kutusuyla birlikte konvansiyonel tabanca kullanılırken 1.1-1.4 mm uç önerilmektedir. Basınçlı sistemelerde 1.1mm'lik uç kullanılmalıdır.

Diğer Airmix sprey uygulaması: Basınç: 2.5 bar. Uç Boyutu: 06-113. Kuruma süresini azaltmak için 5-10ml Interspray Accelerator, YQA100 ekleyebilirsiniz. Gerekirse Polyurethane Basecoat, Perfection kullanılarak inceltilir. Eğer %10'dan fazla eklendiyse Polyurethane Basecoat yaymak daha zor olacaktır. HVLSP spreyleme uygulamaları kuru film kalınlığının azalmasına yol açar. Tam performans elde etmek için belirlenmiş miktar DFT kullanılmalıdır.

Bazı önemli noktalar Tamamen su içinde kalacak yüzeyler için uygun değildir. 10°C'nin altında uygulamayın. Ürün ısı en az 10°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey ısı en az 10°C ve en yüksek 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 10°C en fazla 35°C olmalıdır.

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri Uygun şekilde zımparalandıktan sonra dolduruculara, astarlara veya boya işlerine uygulayabilirsiniz. Polyurethane Basecoat'ı esnek yüzeylerde kullanmayınız. Tek komponentli ürünler üzerinde kullanılmamalıdır.

Kat Sayısı 1-2 defa

Kaplama (Teorik olarak) - 12.5 m²/lt
(Pratik olarak) - 7.0 m²/lt sprey

Tavsiye edilen DFT 50 mikron kuru sprey

Tavsiye edilen WFT 100 mikron ıslak sprey

Uygulama Yöntemleri Fırça, Konvansiyonel Sprey, Airmix, Rulo

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL: Solunum yoluna zararlı olabilecek isosiyanat içerir. Clear Wood Sealer - Fast Dry kontrollü bir ortamda kullanılmalıdır. Aşırı sprey boya deri tahrişine ya da solunum sorunlarına yol açabilir. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ: Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalen kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® International, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.