



SABACaulk

Ürün Tanımı

SABA Sabacaulk, tek bileşenli, MS-Polimer temelli bir izolasyon malzemesidir.

Özellikler

- 2 gün sonrasında zımparalanabilme (23°C / %75 bağıl nem)
- Mükemmel dayanım
- Polimerizasyonda kabarcıklanma yapmaz
- Çökmesi çok sınırlıdır

Uygulama Alanı

Bu ürün, SABA Seal One HM'nin geliştirilmiş halidir ve daha erken zımparalanabilir. Özellikle teknelerde güvertelerde tik derz aralarında izolasyon amaçlı kullanılmaya uygundur.

Kullanım şekli

Kullanım şekli hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için ilgili SABA işlem talimatını ve astar listelerini inceleyiniz.

Teknik veriler

Formülasyon temeli	:	silan modifiye polimer
Görünüm	:	pasta
Yoğunluk (EN 542)	:	yaklaşık 1397 kg/m ³
Katı madde	:	yaklaşık %100
Kabuk süresi (23°C/ %50 bağıl nem)	:	yaklaşık 10 dakika
Dokunma kuruma (23°C/ %50 bağıl nem)	:	yaklaşık 24 saat
Kürlenme hızı (23°C/ %50 bağıl nem)	:	yaklaşık 3 mm / 24 saatte
Sertlik Shore A (EN ISO 868)	:	yaklaşık 38
Hacimsel değişim (DIN 52451)	:	< %5
Azami oynama (ISO 11600)	:	yaklaşık % 25
%100 de modul (ISO 37 / DIN 53504)	:	yaklaşık 0,4 N / mm ²
Germe mukavemeti (ISO 37 / DIN 53504)	:	yaklaşık 1,1 N / mm ²
Kopmada uzama (ISO 37 / DIN 53504)	:	yaklaşık % 546
Çalışma sıcaklığı	:	minimum +5°C, maksimum +35°C
Depolama sıcaklığı	:	minimum +5°C, maksimum +35°C
Isı dayanımı	:	yaklaşık -30°C - +100 °C
Raf ömrü	:	açılmamış ambalajında Kartuş 18 ay – Sosis 15 ay

Sipariş bilgisi

Ambalaj	Kartuş	Sosis	Teneke
İçeriği	290 ml	600 ml	17,5 litre

Renk	Siyah (RAL 7021)	Beyaz (RAL 9003)	Gri (RAL 7035)
Artikel No	100792	100849	100826

Güvenlik önerileri :

Güvenlikler ilgili detaylı bilgi için lütfen ilgili SABA Güvenlik Filgi Fişi'ni inceleyiniz.

Önerilerimiz ve uygulama talimatlarımız güncel teknolojik düzeyimize dayanmaktadır. Alıcılar ve/veya kullanıcılar ürünlerimizin tercihlerine uygunluğuna kendileri karar vermelidirler. Ürünlerimizin, önerilerimiz ve kullanım talimatlarımız dışında uygulanmalarından kaynaklanan sonuçlar karşısında hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca, SABA Dinxperlo BV tarafından duyurulan Genel Şartlar tüm taşıma, depolama, uygulama önerilerimiz ve talimatlar için de geçerlidir. Versiyon 2009-01-08

Minimar Boya Kimya Ltd. Şti.

İzmir Merkez : 1039/1 Sokak No: 11 35240 Kapılar – İzmir / Türkiye Tel: +90 232 445 69 00 Faks: +90 232 445 93 33
İstanbul Lojistik Merkezi : İMES Sanayi Sitesi A Blok 108 Sokak No 59 Y.Dudullu Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 540 21 66 Faks: + 90 216 540 21 67
info@minimar.com.tr, www.minimar.com.tr