



Sabatack 720

Ürün Tanımı

SABA Sabatack 720 elastik, tek bileşenli, MS-Polimer temelli bir izolasyon ve yapıştırma malzemesidir.

Özellikler

- Uygulaması çok kolaydır
- Havadaki neme tepki verir
- Astarsız şekilde çok çeşitli yüzeylerde mükemmel performans sağlar, kuruması öncesinde boyanabilir
- Hızlı kurur, kürlenmede hacmi değişmez
- Kabarma, gözenek yapmaz
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Solvent, izosiyanat içermez, neredeyse kokusuzdur
- Yüksek sıcaklıklara dayanır

Uygulama Alanı

SABA Sabatack 720 inşaat ve yapı, oto, kamyon, karavan, konteyner, havalandırma ve klima, elektro-teknoloji, imalat montaj, metal, teneke ve plastik işleme endüstrilerindeki her türlü birleşim, ek ve bindirme yerlerindeki izolasyonlar için çok uygundur.

Kullanım şekli

Kullanım şekli hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için ilgili SABA işlem talimatını ve/veya astar listelerini inceleyiniz.

Teknik veriler

Formülasyon temeli		: silan modifiye polimer
Görünüm		: pasta
Yoğunluk	(EN 542)	: yaklaşık 1550 kg/m ³
Katı madde		: yaklaşık %100
Kabuk süresi	(23°C/ %50 bağıl nem)	: yaklaşık 12 dakika
Dokunma kuruma	(23°C/ %50 bağıl nem)	: yaklaşık 4 saat
Kürlenme hızı	(23°C/ %50 bağıl nem)	: yaklaşık 3 mm / 24 saatte
Sertlik Shore A	(EN ISO 868)	: yaklaşık 50
Hacimsel değişim	(DIN 52451)	: yaklaşık %5
%100 de modul	(ISO 37 / DIN 53504)	: yaklaşık 1,1 N / mm ²
Germe mukavemeti	(ISO 37 / DIN 53504)	: yaklaşık 2,2 N / mm ²
Kopmada uzama	(ISO 37 / DIN 53504)	: yaklaşık % 300
Çalışma sıcaklığı		: minimum +5°C, maksimum +35°C
Depolama sıcaklığı		: minimum +5°C, maksimum +25°C
Isı dayanımı		: yaklaşık -40°C - +100 °C
Raf ömrü		: açılmamış ambalajında Kartuş 18 ay – Sosis 15 ay

Sipariş bilgisi

Ambalaj	Kartuş	Sosis	Teneke
İçeriği	290 ml	600 ml	---
Renk	Beyaz (RAL 9003)	Gri (RAL 7004)	Siyah (RAL 9011)
Artikel No	100223	100226	100225

Güvenlik önerileri :

Güvenlikler ilgili detaylı bilgi için lütfen ilgili SABA Güvenlik Filgi Fişi'ni inceleyiniz.

Önerilerimiz ve uygulama talimatlarımız güncel teknolojik düzeyimize dayanmaktadır. Alıcılar ve/veya kullanıcılar ürünlerimizin tercihlerine uygunluğuna kendileri karar vermelidirler. Ürünlerimizin, önerilerimiz ve kullanım talimatlarımız dışında uygulanmalarından kaynaklanan sonuçlar karşısında hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca, SABA Dinxperlo BV tarafından duyurulan Genel Şartlar tüm taşıma, depolama, uygulama önerilerimiz ve talimatlar için de geçerlidir.

Versiyon 2009-01-08

Minimar Boya Kimya Ltd. Şti.

İzmir Merkez : 1039/1 Sokak No: 11 35240 Kapılar – İzmir / Türkiye Tel: +90 232 445 69 00 Faks: +90 232 445 93 33

İstanbul Lojistik Merkezi : İMES Sanayi Sitesi A Blok 108 Sokak No 59 Y.Dudullu Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 540 21 66 Faks: + 90 216 540 21 67
info@minimar.com.tr, www.minimar.com.tr