



Sabatack 760XL

Ürün Tanımı

SABA Sabatack 760XL elastik, tek bileşenli, MS-Polimer temelli bir cam yapıştırıcıdır.

Özellikler

- Yüksek modül
- Çok kuvvetli ve dayanıklı yapıştırma
- Nem ve suya karşı dirençli
- Antikorozyf
- Kolay uygulama ve yüzey işleme
- Yüksek viskozite sayesinde daha geniş açıklıklarda kullanılabilir
- Boyanabilir, kabarcıklanma yapmaz
- Solvent, silikon, oksim ve izosiyanat içermez

Uygulama Alanı

SABA Sabatack 760 cam,seramik ve sentetik (polikarbonat / PMMA) pencerelerin marin ve otomotivde UV dirençli olarak yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım şekli

Kullanım şekli hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için ilgili SABA işlem talimatını ve/veya astar listelerini inceleyiniz.

Teknik veriler

Formülasyon temeli	:	silan modifiye polimer
Görünüm	:	pasta
Yoğunluk	:	yaklaşık 1390 kg/m ³
Katı madde	:	yaklaşık %100
Kabuk süresi	:	yaklaşık 15 dakika
Dokunma kuruma	:	yaklaşık 4 saat
Kürlenme hızı	:	yaklaşık 3 mm / 24 saatte
Sertlik Shore A	:	yaklaşık 60
Hacimsel değişim	:	< %5
Azami oynama	:	yaklaşık %10
%100 de modül	:	yaklaşık 1,6 N / mm ²
Germe mukavemeti	:	yaklaşık 3,0 N / mm ²
Kopmada uzama	:	yaklaşık % 330
Çalışma sıcaklığı	:	minimum +5°C, maksimum +35°C
Depolama sıcaklığı	:	minimum +5°C, maksimum +25°C
Isı dayanımı	:	yaklaşık -40°C - +120 °C
Raf ömrü	:	açılmamış ambalajında Sosis 15 ay

Sipariş bilgisi

Ambalaj	Kartuş	Sosis	Teneke
İçeriği	---	600 ml	---

Renk	Siyah – RAL 9011
Artikel No	100962 AAAN

Güvenlik önerileri :

Güvenlikler ilgili detaylı bilgi için lütfen ilgili SABA Güvenlik Filgi Fişi'ni inceleyiniz.

Önerilerimiz ve uygulama talimatlarımız güncel teknolojik düzeyimize dayanmaktadır. Alıcılar ve/veya kullanıcılar ürünlerimizin tercihlerine uygunluğuna kendileri karar vermelidirler. Ürünlerimizin, önerilerimiz ve kullanım talimatlarımız dışında uygulanmalarından kaynaklanan sonuçlar karşısında hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca, SABA Dinxperlo BV tarafından duyurulan Genel Şartlar tüm taşıma, depolama, uygulama önerilerimiz ve talimatlar için de geçerlidir.

Versiyon 2009-01-08

Minimar Boya Kimya Ltd. Şti.

İzmir Merkez : 1039/1 Sokak No: 11 35240 Kapılar – İzmir / Türkiye Tel: +90 232 445 69 00 Faks: +90 232 445 93 33

İstanbul Lojistik Merkezi : İMES Sanayi Sitesi A Blok 108 Sokak No 59 Y.Dudullu Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 540 21 66 Faks: + 90 216 540 21 67

info@minimar.com.tr, www.minimar.com.tr