



Sabatack 780

Ürün Tanımı

SABA Sabatack 780 – “universal”, tek bileşenli, nem kurlenmeli çok kullanım amaçlı bir üründür.

Özellikler

- Astarsız şekilde çok çeşitli yüzeylerde mükemmel performans sağlar
- Yüksek viskozitelidir, başlangıç ve nihai mukavemeti yüksektir
- Solvent, izosiyanat, silikon içermez
- Kurumadan önce boyanabilir
- Yeterli gün ışığına maruz kalmazsa sararabilir
- ISEGA sertifikalıdır (HACCP uyumlu ortamlar için uygundur)
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- WP0840006HH referansıyla Alman Lloyd (GL) sertifikalıdır

Uygulama Alanı

SABA Sabatack 780 inşaat ve yapı, endüstri, marin, ulaştırma ve gıda sanayi uygulamaları için çok uygundur. İç ve dış ortamlarda kullanılabilir.

Kullanım şekli

Kullanım şekli hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için ilgili SABA işlem talimatını ve/veya astar listelerini inceleyiniz.

Teknik veriler

Formülasyon temeli	:	silan modifiye polimer
Görünüm	:	pasta
Yoğunluk	(EN 542)	yaklaşık 1389 kg/m ³
Katı madde	:	yaklaşık %100
Kabuk süresi	(23°C/ %50 bağıl nem)	yaklaşık 8 dakika
Dokunma kuruma	(23°C/ %50 bağıl nem)	yaklaşık 4 saat
Kürlenme hızı	(23°C/ %50 bağıl nem)	yaklaşık 4 mm / 24 saatte
Sertlik Shore A	(EN ISO 868)	yaklaşık 55
Hacimsel değişim	(DIN 52451)	< %5
Azami oynama	(ISO 11600)	yaklaşık %10
%100 de modul	(ISO 37 / DIN 53504)	yaklaşık 1,5 N / mm ²
Germe mukavemeti	(ISO 37 / DIN 53504)	yaklaşık 3,0 N / mm ²
Kopmada uzama	(ISO 37 / DIN 53504)	yaklaşık % 350
Çalışma sıcaklığı	:	minimum +5°C, maksimum +35°C
Depolama sıcaklığı	:	minimum +5°C, maksimum +25°C
Isı dayanımı	:	yaklaşık -40°C - +120 °C
Raf ömrü	:	açılmamış ambalajında Kartuş 18 ay – Sosis 15 ay

Sipariş bilgisi

Ambalaj	Kartuş	Sosis	Teneke
İçeriği	290 ml	600 ml	---

Renk	Beyaz (RAL 9003)	Gri (RAL7004)	Siyah (RAL 9011)
Artikel No	100651	100661	100662

Güvenlik önerileri :

Güvenlikler ilgili detaylı bilgi için lütfen ilgili SABA Güvenlik Filgi Fişi'ni inceleyiniz.

Önerilerimiz ve uygulama talimatlarımız güncel teknolojik düzeyimize dayanmaktadır. Alıcılar ve/veya kullanıcılar ürünlerimizin tercihlerine uygunluğuna kendileri karar vermedirler. Ürünlerimizin, önerilerimiz ve kullanım talimatlarımız dışında uygulanmalarından kaynaklanan sonuçlar karşısında hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca, SABA Dinxperlo BV tarafından duyurulan Genel Şartlar tüm taşıma, depolama, uygulama önerilerimiz ve talimatlar için de geçerlidir.

Versiyon 2009-01-08

Minimar Boya Kimya Ltd. Şti.

İzmir Merkez : 1039/1 Sokak No: 11 35240 Kapılar – İzmir / Türkiye Tel: +90 232 445 69 00 Faks: +90 232 445 93 33

İstanbul Lojistik Merkezi : İMES Sanayi Sitesi A Blok 108 Sokak No 59 Y.Dudullu Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 540 21 66 Faks: + 90 216 540 21 67

info@minimar.com.tr, www.minimar.com.tr