

# VC Prop-O-Drev Primer

Astar

Dümen ve Pervaneler için Koruma

## ÜRÜN TANIMI

VC Prop-O-Drev Primer Ürünü VC Prop-O-Drev ile birlikte kullanılmak için hazırlanmış, dış yüzeylerde, payandalarda, pervanelerde, sterngearde kullanılmaya uygundur.

\* Garip şekilli yerleri boyamak için uygundur.

Uygun bir şekilde hazırlanmış metal ve parlatılmış yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.

## ÜRÜN BİLGİSİ

|                  |            |
|------------------|------------|
| Renk             | YPA688-Gri |
| Finiş            | Mat        |
| Özgül Ağırlık    | 0.8        |
| Katı Madde Oranı | 9%         |
| Raf öm rü        | 2 yıl      |
| VOC (arz edilen) | 691 g/lt   |
| Birim Ebatları   | 300 ml     |

## KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

|                                                                                                     | Kurutma                     |        |             |        |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|                                                                                                     | 5°C (41°F)                  |        | 15°C (59°F) |        | 23°C (73°F) |        |
| Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)                                                               | 2 saat                      |        | 1 saat      |        | 30 dak.     |        |
| Üzerine atılabilecek ürünler                                                                        | Kat atma<br>Yüzey Sıcaklığı |        |             |        |             |        |
|                                                                                                     | 5°C (41°F)                  |        | 15°C (59°F) |        | 23°C (73°F) |        |
|                                                                                                     | Min                         | Max    | Min         | Max    | Min         | Max    |
|                                                                                                     | Trilux Prop-O-Drev          | 3 saat | 6 ay        | 2 saat | 6 ay        | 1 saat |
| VC Prop-O-Drev Eco                                                                                  | 3 saat                      | 6 ay   | 2 saat      | 6 ay   | 1 saat      | 6 ay   |
| VC Prop-O-Drev Primer                                                                               | 3 saat                      | 6 ay   | 2 saat      | 6 ay   | 1 saat      | 6 ay   |
| <b>Not:</b> Eğer maksimum kat atma süresi aşıldıysa 240 cins ıslak ve kuru kağıt ile zımpara yapın. |                             |        |             |        |             |        |

**Not:** Eğer maksimum kat atma süresi aşıldıysa 240 cins ıslak ve kuru kağıt ile zımpara yapın.

## UYGULAMA VE KULLANIM

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hazırlık</b>                     | Yakın bölgelere sıçramaması için üzerini kaplayın. Yüzeyi VC General Thinner ile temizleyin. 120 cins ıslak ve kuru kağıt ile zımparalayın ve VC General Thinner ile temizleyin. |
| <b>Yöntem</b>                       | 10-25 cm uzaklıktan spreyleyin. Kat atmalar arasındaki süreyi gözönünde bulundurarak ikinci katı uygulayın.                                                                      |
| <b>Tavsiyeler</b>                   | <b>Karıştırma</b> Kullanmadan önce iyice karıştırın.<br><b>Temizleme</b> YTA600 VC General Thinner.                                                                              |
| <b>Bazı önemli noktalar</b>         | Ürünün ısısı en az 0°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Hava sıcaklığı ise en az 0°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey ısısı en az 1°C ve en fazla 35°C olmalıdır.                    |
| <b>Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri</b> | Alüminyum, galvanize çelik, çinko püskürtülmüş yüzeyler ve kurşun üzerinde kullanım içindir. Fabrikada emayelenmiş cilalarla da kullanılabilir.                                  |
| <b>Kat Sayısı</b>                   | 2 kat                                                                                                                                                                            |
| <b>Kaplama</b>                      | (Teorik olarak) - 3.33 m²/lt 1 m²/300 ml teneke.                                                                                                                                 |
| <b>Uygulama Yöntemleri</b>          | Aerosol kap                                                                                                                                                                      |

## TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muhafaza</b> | <b>GENEL BİLGİ:</b><br>Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3298 Issue Date:17.09.2010



# VC Prop-O-Drev Primer

## Astar

### Dümen ve Pervaneler için Koruma



#### Güvenlik

##### TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.

GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

#### TEKZİP

*Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.*

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

® International, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.